



Leistungsverzeichnis- Positionen
HEGEA®
Entfeuchtung und Sanierung mit geringer Auftragsstärke
Entfeuchtung von Strukturen mit aufsteigender Kapillarnässe

ENTFEUCHTUNG UND SANIERUNG MIT GERINGER AUFTRAGSSTÄRKE
Entfeuchtung von Strukturen mit aufsteigender Kapillarnässe.

Lieferung und Auftrag von Entfeuchtungsmittel mit geringer Auftragsstärke, bestehend aus faserhaltigem, anorganischem Ausgleichsputz auf Basis von weißem Portland-Zement CEM I 52.5 R mit abdichtenden und schützenden Eigenschaften (Typ Hegea Grundputz 2.0 und Hegea Endputz 08 0.8 0.6 0.3 - Hidra oder vergleichbare Produkte) Farbe weiß, geeignet für innen und außen.

Der Auftrag muss erfolgen wie nachstehend beschrieben:

- Auf rohem Zementputz arbeiten, Ausblühungen, Anstrichfarben und Putzschichten mechanisch mittels Schleifmaschine von den Wänden abtragen. Bis auf eine Tiefe von ca. 5 mm über dem ursprünglichen Maß behandeln.
- Eventuell wegen schlechter Haftung oder Schädigung abgetragene Putzteile mit vorgemischtem tixotropischem, faserhaltigem Zementmörtel (Typ Hidra Rin - Hidra Rip, Hidra oder vergleichbar) wieder ausfüllen. Das Abtrocknen abwarten.
- Den Untergrund nassen und dann die Entfeuchtungs-Beschichtung aus zwei Schichten Grundputz und einer Schicht Endputz auftragen (Gesamtstärke ca. 5-6mm). Bei Vorhandensein von Rissen und nicht fest haftenden Flächen zwischen den Grundierschichten ein Fasernetz einlegen ($\geq 150\text{gr/m}^2$).

Die Entfeuchtungsschicht muss folgende Merkmale aufweisen:

- Entfeuchtende und schützende Eigenschaften
- Hohe Beständigkeit gegen Nitrat- und Sulfatsalze.
- Auftrag von Ausgleichsputz mit mäßiger Stärke (insges. ca 5-6mm)
- Auftrag auf rohen, festen und gut haftenden Untergründen mit Zement-Basis (Putz, Stahlbeton, Beton) nach Abtragen der oberflächlichen Schicht.
- Ausgezeichnete Haftung auf Zementputz, Beton und Stahlbeton.
- Vollkommen anorganische Zusammensetzung.
- Gefälliges Aussehen des Endputzes.

HINWEIS Die vorliegende Technische Information wurde aufgrund unseres besten Wissensstands erstellt. Dennoch ist sie nicht verbindlich und beinhaltet keinerlei Haftpflicht, auch in Anbetracht der unterschiedlichen Anwendungsbedingungen.

Hidra Srl

Via Nicolino Di Galasso, 21 - 47899 Galazzano RSM

Gesellschaftskapital € 26000 v.e. | Handelsregister 4486

Rechtl. Anerkennung 27.11.06 | Firmencode SM 20920

Tel. 0549 941561 | www.hidra.sm
Fax 0549 978878 | info@hidra.sm