



Hidra® San Primer Impregnante per blocco di efflorescenze

scheda tecnica

GENERALITA' IMPIEGO

Denominazione

Hidra® San Primer

Descrizione

Impregnante costituito da una miscela di silicati e prodotti siliconici.

Idoneo per il bloccaggio i efflorescenze e sbarramento a fenomeni di umidità di risalita capillare.

Classificazione UNI 8681

Soluzione di silicati in miscela con derivati siliconici per assorbimento superficiale, monocomponente, ad essiccamento chimico, opaca (A.1.A.O.C.2.QA)

Destinazione

Esterno/Interno

Idoneità Supporti

Murature in calcestruzzo, laterizi e tutti i materiali usati nelle costruzioni. Non impiegare in supporti base gesso, se necessita rimuovere.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Tipo di resina / legante: silicati in soluzione (UNI 8681:QA)

Caratteristiche Dimensionali

Massa volumica: 1150 ± 50 g/l

Gamma Colori

Trasparente

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5°C max + 40°C

Umidità relativa ambiente: max 80%

Attrezzatura

Applicare a pennello

Diluizione

Diluire con acqua in rapporto di 1:1 immediatamente prima dell'uso possibilmente con acqua distillata, ed utilizzare entro 24 ore

Preparazione del supporto

La muratura deve essere completamente e perfettamente priva d'intonaco per almeno 100cm oltre la fascia di evidente umidità. Rimuovere eventuali croste saline, parti incoerenti ed eventuali vecchi ripristini in cemento.

Applicare Hidra® San Primer, ed attendere da 1 a 4 ore a seconda delle condizioni ambientali prima di applicare la malta Hidra® San.

Modalità di applicazione

Applicare a pennello assicurandosi che il supporto da trattare non sia troppo bagnato.

Essiccazione o indurimento a ~ 23° C

Da 1 a 4 ore in base alle condizioni ambientali e del supporto

Resa

Resa media: 6-8 m²/l = 0,125-0,166 l/m²

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Taniche 5 l

Conservazione

Temperatura: min. + 5° C max + 30° C

Stabilità nei contenitori originali: 18 mesi

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità a: DL del 3 febbraio 1997 n°52 modificato con DL del 25 febbraio 1998

n°90, DMS del 4 aprile 1997, DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n°285, Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS 10 aprile 2000, DMS 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modifiche.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Vedi scheda di sicurezza

Gradevolezza olfattiva

Leggero odore

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori in plastica: Classificabile con il cod. 150102.

Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni. Se i recipienti contengono residui di prodotto non essiccata possono essere classificati con il cod. 080112

Smaltire secondo le disposizioni locali

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico

Hidra Srl

Via Nicolino Di Galasso, 21 - 47899 Galazzano RSM

Capitale sociale € 26000 i.v.

Registro Società 4486

Ric. giuridico 27/11/06

Cod. operatore SM 20920

tel. 0549 941561 | www.hidra.sm

fax 0549 978878 | info@hidra.sm